(P) 918.615.0020 • www.ravenlining.com

COMPARACIÓN DE RESISTENCIA QUÍMICA

Químico	AquataFlex 510 (cert. ANSI.NSF-61.5)	Raven 502	Raven 510	Raven 511	Raven 512	Raven 520	Comentarios
Ácido acético al 5 %	R	R	R	R	R	R	
Acetona	C	C	C	C	C	NR	Engrosamiento (leve)
Líquido de frenos (DOT3)	C	C	C	C	C	RC	
Solución cruda/salmuera, Oklahoma (72F)	R	R	R	R	R	R	
Solución cruda/salmuera, Oklahoma (150F)	R	R	R	R	R	R	
Clorox® (al 10 %) en agua	R	R	R	R	R	R	Efecto de blanqueo (moderado)
Petróleo crudo, Oklahoma (72F)	R	R	R	R	R	R	
Petróleo crudo, Oklahoma (150F)	R	R	R	R	R	R	Coloración (moderada)
Combustible diésel	R	R	R	R	R	R	
Gasolina sin plomo	R	R	R	R	R	R	Engrosamiento (moderado)
Líquido hidráulico (aceite)	RC	RC	RC	RC	RC	RC	
Ácido clorhídrico al 10 %	R	R	R	R	R	R	
Ácido clorhídrico al 20%	R	R	R	R	R	R	
Metanol	C	C	C	C	C	C	Engrosamiento (moderado)
Metiletilcetona (MEK)	N	N	N	N	N	N	Engrosamiento
Aceite de motor (10W40)	R	R	R	R	R	R	
Ácido muriático (al 31,45 %)	R	R	R	R	R	R	
NaCl/agua (al 10 %)	R	R	R	R	R	R	
Hidróxido de potasio (al 10 %)	R	R	R	R	R	R	
Hidróxido de sodio (al 10 %)	R	R	R	R	R	R	
Bicarbonato de sodio	R	R	R	R	R	R	
Azúcar/agua (al 10 %)	R	R	R	R	R	R	
Ácido sulfúrico (< 22 %) (72F)	R	R	R	R	R	R	Decoloración
Hidróxido de sodio, % en peso (50 %)	R	R	R	R	R	R	
Líquido de transmisión	R	R	R	R	R	R	Coloración (moderada)
Vinagre (al 5 %)/agua	R	R	R	R	R	R	
Agua	R	R	R	R	R	R	
Xileno	RC	RC	RC	RC	RC	RC	Engrosamiento (moderado)

R = recomendado = con daños muy leves o sin daños visibles
RC = recomendación condicional = efecto moderado, engrosamiento
C = condicional = posible agrietamiento, lavado en el transcurso de una hora
NR = no recomendado
Dec = decoloración, únicamente